

لاصق بولي يوريثان

لاصق ذا اساس من لدائن البولي يوريثان للأرضيات المطاطيه و الخشبيه و البى فى سى

التطبيق و تعليمات الإستخدام

تجهيز السطح:

- يجب ان تكون السطح المراد اللصق عليه ثابت و سليم و نظيف و جاف (المحتوي المائي لايزيد عن 4%).
- يجب ترميم و معالجة عيوب الخرسانه مثل الشروخ و النقر بإستخدام المونه الاسمنتيه الجاهزه كيم ريبير EP , كيم جراوت EP والفواصل ان وجدت بإستخدام بروفلكس LM.
- يجب تجهيز السطح ميكانيكياً ان لزم الامر للوصول الي درجه خشونه مناسبه.

التطبيق:

- يتم التطبيق علي السطح بإستخدام البروه المناسبه لذلك الغرض.
- يتم اللصق فوراً مع الضغط لمنع حبس الهواء. لا تحتاج الارضيات لعمل ركوب.
- يراعي زمن التطبيق في حدود 1/2 ساعه .
- يراعي استواء السطح تماماً لضمان قوة الالتصاق.
- درجة حرارة التطبيق لا تتعدى 30°م.

التنظيف:

- يتم غسيل الادوات والمعدات فور نهي العمل بالمذيب العضوي بروسولف PU الخاص.

معدل الاستهلاك النظري:

- 1.0-0.4 كجم/م² حسب حالة السطح

العبوات:

- 5 , 1

الوصف العام

لاصق من لدائن البولي يوريثان خالية المذيب أحادية التركيب للأرضيات المطاطيه و الخشبيه و البى فى سى يعطي مرونة و عازل للمياه و قوي الالتصاق يصلح للإستخدامات الداخليه و الخارجي.

الإستخدامات

- لاصق علي الخرسانه و الخشب و الاسفلت و الجبس و البى فى سى للأرضيات مثل:-
- اللفائف و البلاطات المطاطيه
- الباركيه و الاخشاب.
- لفائف البى فى سى.

المزايا

- خالي المذيب.
- صديق للبيئه .
- رائحه غير نفاذه.
- قوة التصاق فائقه .
- مرونة و مطاطيه .
- غير ضار بالصحه العامه .
- يصلح للإستخدام من الداخل و الخارج.

المواصفات الفنية

الكثافه النوعيه	0.3 ± 1.5
محتوي المواد الصلبه	100 %
Á Á	2-1 ساعه
زمن السماح بالحركه	10-8 ساعه
زمن الجفاف النهائي	24 ساعه
الاستطاله %	5 ± 50 %
اجهاد الشد	20 ميغا بسكال
زمن التطبيق	30-25 دقيقه عند 20°م

معلومات إضافية

- لمزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى الاتصال بالمكتب الفني للشركة.
- المعلومات الواردة بالنشرة الفنية صحيحة على حسب أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة تماما للأغراض المعلن عنها.
- الشركة لا تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد إلا إذا تم تطبيقها تبعاً لطريقة وظروف الاستخدام الموضحة بالنشرات.
- الشركة تضمن العبوات من حيث النوعية والمكونات فقط.
- لشركة بروكيم الحق في أي وقت أن تقوم بإجراء التعديلات على النشرات الفنية و المواصفات لمنتجاتها
- كافة المعاملات مع عملاء الشركة التي يتم إجرائها يسرى عليها شروط الشركة في البيع و الاستلام
- على عملاء الشركة التقيد بكل المعلومات الفنية و أسلوب التطبيق الواردة في النشرات الفنية سواء الأصول أو صور النشرات و التي تسلم لعملاء الشركة بناء على طلبهم

التخزين والصلاحية :

- اثنتا عشر شهراً داخل عبواتها الاصلية المغلقة في ظروف التخزين المناسبه

تعليمات الأمان والصحة:

- يراعى استخدام الملابس الواقية أثناء الاستخدام (القفاازات والنظارات الواقية)
- يراعى التهوية المناسبة في الأماكن المغلقة.
- يجب عدم تواجد أي مواد تساعد على الاشتعال.
- يجب عدم التخلص من بقايا المواد في المجارى والمصارف المائية أو التربة.
- يجب التخلص من بقايا المواد طبقاً لقوانين البيئة المعمول بها في ج. م.ع.
- لا خطورة أثناء النقل.